

## Calfix Floscreed

### Anhydriet gebonden dekvloer



#### Voornaamste kenmerken:

- Op basis van Anhydriet
- Zelf-nivellerend
- Zowel hechtend als zwevend toepasbaar
- Zowel te gieten als verpompen
- Kant & klaar
- C25-F7
- Dekvloer ca.10 tot 60 mm

#### Producteigenschappen:

Calfix Floscreed is een kant-en-klare mortel op basis van Anhydriet welke speciaal is ontwikkeld voor het gieten van Anhydrietdekvloeren. Door de zelf-nivellerende eigenschappen van het product is deze makkelijk te gieten of verpompen en krijgt daarbij een mooi, vlak oppervlak. Door de vloeit vult Calfix Floscreed ook makkelijk de oneffenheden in de ondergrond. Calfix Floscreed heeft een hoge buig- en treksterkte. Door de hoge vormvastheid van de Anhydriet zal de vloer niet vervormen tijdens het verhardingsproces.

#### Ondergrondvoorbereiding:

Calfix Floscreed kan aangebracht worden op een hechtende ondergrond maar ook zwevend. Het zal lichtelijk uitzetten, maar niet scheuren of kromtrekken. Om het eventueel uitzetten op te vangen zal randisolatie geplaatst moeten worden (bv. schuimlaag). De ondergrond dient schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Verwijder eventueel loszittende onderdelen. Voor dunne lagen kan er Calfix Alpha Egaline worden gebruikt en voor grote gaten Calfix Repa.

Bewerk de ondergrond voor met Calstar Multiprim voor een betere hechting.

#### Verwerkingscondities:

Calfix Floscreed wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. 25 kg Poeder wordt in 4,5 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na ca. 5 minuten rijpen de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. De mortel is nu gereed. Het is ook mogelijk Calfix Floscreed te verpompen.

#### Afwerking:

Na uitharding kunnen er tegels of andere bedekkingen worden aangebracht. Voor het afwerken van de vloer dient een vochtmeting te worden gedaan zodat men zeker is dat het vochtgehalte  $\leq 0,5\%$  is.

#### Veiligheidsgegevens:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaam beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

#### Milieugegevens:

Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

#### Houdbaarheid:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 6 maanden.

#### Technische gegevens:

Verwerkingstijd:	30 - 40 minuten
Verwerkingstemp:	Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Mengverhouding:	ca. 4,5 Lit/25 kg
Mengtijd:	ca. 5 minuten
Buigsterkte:	28 dagen > 7 Mpa
Druksterkte:	28 dagen > 25 Mpa
Verbruik:	1,8 kg materiaal per m <sup>2</sup> / mm
Beloopbaar:	ca. 24 uur
Droogtijd:	ca. 1 week/cm - voor het afwerken van de vloer moet het vochtgehalte $\leq 0,5\%$ zijn

#### Artikelgegevens:

Omschrijving:	Calfix Floscreed
Verpakking:	Papieren zak 25 kg
Kleur:	Wit
EAN code:	8719324839358

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.