

## Calfix Groen+ Extreem lichtgewicht gipsvuller & finisher



### Voornaamste kenmerken:

- Vullen en egaliseren in één handeling
- Lichtgewicht, dus makkelijk te verwerken
- Goed vullend vermogen
- Kunststof versterkt
- Krimparm
- Snelverhardend
- Uitstekend standvermogen
- Tot 2 uur verwerkbaar
- Kant en klaar
- 2 in 1

### Producteigenschappen:

De Calfix Groen+ is een uitstekende 2-in-1 mortel waarbij gipsnaden of kleine beschadigingen opgevuld kunnen worden. Met hetzelfde product kan de wand worden afgepleisterd. Door de makkelijke verwerking en het goede standvermogen is de Calfix Groen+ de ideale pleister voor het afwerken van gips- karton platen, gipsblokken, kalkzandsteen en diverse pleisterlagen.

### Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij te zijn. Gipsachtige of zuigende ondergronden dienen altijd voor gestreken te worden met Calstar Multiprim. Eventuele beschadigingen kunnen opgevuld worden met Calfix Groen+ of, voor extra gemak, met de renovatiepasta Blue Angel.

### Verwerkingscondities:

Calfix Groen plus wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een smeüige klontvrije massa. 20 kg poeder wordt in 12 à 13 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na ca. 5 minuten rijpen het aangemaakte gips nogmaals krachtig mengen. Het gips is nu gereed en 60-120 minuten verwerkbaar.

### Afwerking:

Na droging kan er behang, verf of andere bedekkingen worden aangebracht.

### Veiligheidsgegevens:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaam beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

### Milieugegevens:

Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

### Houdbaarheid:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 6 maanden.

### Technische gegevens:

Verwerkingstijd:	60-120 minuten
Verwerkingstemp:	Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Mengverhouding:	ca. 9 liter water/15 kg poeder
Mengtijd:	ca. 5 minuten
Druksterkte:	> 12 MPa
Buigsterkte:	> 4 MPa
Verbruik:	1,3 kg/m <sup>2</sup> bij 2 mm laagdikte
Droogtijd:	maximaal 1 dag (afhankelijk van ondergrond, laagdikte, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur en ventilatie)

### Artikelgegevens:

Omschrijving:	Calfix Groen+
Verpakking:	Papieren zak 15 kg
Kleur:	Wit
EAN code:	8719324839310

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.