

Calstar® Ultraflex 150P

Flexibele pasta tegellijm

Ultraflex 150P

Voornaamste kenmerken:

- Elastisch
- Hoog standvermogen
- Goede aanvangshechting
- Tegels over tegels
- Kant & klaar
- Multi-inzetbaar
- Geschikt voor natte ruimtes

Producteigenschappen:

De Calstar® Ultraflex 150P is een gebruiksklare wandteggelijm die zich kenmerkt door een hoog standvermogen en een ruime open tijd. Ultraflex 150P is prettig verwerkbaar en voor vele toepassingen geschikt. Na droging blijft de lijm enigszins elastisch. Ultraflex 150P is geschikt voor het verlijmen van wandtegels en mozaïek op ondergronden van gips, gipskarton en -vezelplaat, gasbeton, cementstucwerk en bestaand tegelwerk.

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige ondergronden voorstrijken met Calstar® Multiprim. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Calstar Ultraprim. Gladde of dichte ondergronden voorstrijken met Calstar Unigrip.

Gipsafwerkklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik te zijn i.v.m. de draagkracht van de laag. Verflagen dienen altijd verwijderd te worden.

Verwerkingcondities:

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 80% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels met een schuivende beweging nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden.

Afwerking:

Na minimaal 10 uur kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn. Lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Veiligheidsgegevens:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen. Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Houdbaarheid:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:

Opentijd:	Ca. 30 minuten (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemp:	Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemp)
Verbruik:	1,5-2,5 kg/m ² afhankelijk van vertanding
Uitharding:	Na minimaal 10 uur afvoegbaar

Artikelgegevens:

Omschrijving:	Calstar UltraFlex 150P
Verpakking:	Emmer 12 liter ~18 kg
Classificatie:	Conform D2TE volgens EN12004
Kleur:	Wit
Soortelijk gewicht:	1,6 kg per liter
EAN code:	8719324839372

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.