


Hechtingstest Cemfillite buitengevel



Stappenplan

1. Aanbrengen testvlak (1 x 1 meter)

- Kies een representatief stuk van de buitenmuur (droog, schoon, draagkrachtig).
- Meng Cemfillite volgens de verwerkingsinstructies. (denk aan voorstrijk)
- Breng een laag Cemfillite aan van circa 5 tot 10 mm dik op een vlak van ca. 1 x 1 meter.
- Verwerk het wapeningsnet nat-in-nat in de Cemfillite. Zorg dat het net volledig is ingebed en er een stuk uitsteekt waaraan je straks kunt trekken.
- Strijk het oppervlak glad en vlak af.



2. Uitharding

- Laat het aangebrachte testvlak minimaal 24 uur uitharden onder normale omstandigheden (>5°C, - droog weer).
- Kijk of de laag egaal is opgedroogd en goed vastzit aan de ondergrond.

3. Handmatige hechtingscontrole

- Pak het uitstekende stuk wapeningsnet stevig vast met werkhandschoenen.
- Trek met constante kracht van de muur af.
- Kijk of de Cemfillite voldoende vast zit aan de onderlaag, alleen het laagje boven de wapening mag, na stevig trekken, loskomen.

Resultaat	Beoordeling
Wapeningsnet beweegt, maar de onderlaag Cemfillite blijft volledig hechten	✓ Goede hechting aan de ondergrond
Cemfillite onderlaag komt deels los of breekt rondom het net	⚠ Mogelijk onvoldoende hechting – verder onderzoeken
Wapeningsnet met Cemfillite en onderconstructie laat los.	✗ Onvoldoende hechting van oude stuc laag of afwerking – afkeuren

Opmerkingen

- Deze test is indicatief, geen vervanging van een genormeerde trekproef (zoals ISO 4624).
- Zeer geschikt als snelle controle op de bouw, bijvoorbeeld vóór afwerking of na twijfel over - vocht/ondergrond.
- Voer de test bij voorkeur op meerdere plekken uit (3-5x verspreid).
- Gevelafwerking ten allen tijden uitvoeren volgens de buitengevel richtlijnen van het TBA.

All advice, recommendations, figures, and safety regulations provided are based on careful investigations and the current state of our experience and are non-binding. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typographical, or printing errors. We reserve the right to adjust the relevant product when we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate, and the conditions during processing are beyond our assessment, no liability can be accepted for executed works based on this documentation. We therefore advise you to conduct practical tests on site. Our terms and conditions apply to all our sales and deliveries.