


Test przyczepności Cemfillite - elewacja zewnętrzna

CALMIX® CemFiLLite

Plan działania

1. Nałożenie pola testowego (1 x 1 metr)

- Wybierz reprezentatywny fragment zewnętrznej ściany (suchy, czysty, nośny).
- Wymieszaj Cemfillite zgodnie z instrukcją przetwarzania (pamiętaj o gruncie).
- Nałóż warstwę Cemfillite o grubości ok. 5 do 10 mm na powierzchni ok. 1 x 1 metr.
- Wtop siatkę zbrojeniową metodą „mokre w mokre” w Cemfillite. Upewnij się, że siatka jest całkowicie zatopiona, a jeden jej koniec wystaje, aby można było za niego później pociągnąć.
- Wygładź i wyrównaj powierzchnię.



2. Utwardzanie

- Pozostaw nałożone pole testowe do utwardzenia na co najmniej 24 godziny w normalnych warunkach (>5°C, brak opadów).
- Sprawdź, czy warstwa wyschła równomiernie i dobrze przylega do podłoża.

3. Ręczna kontrola przyczepności

- Chwyć wystający koniec siatki zbrojeniowej w rękawicach roboczych.
- Pociągnij od ściany z równomierną siłą.
- Sprawdź, czy Cemfillite dobrze przylega do podłoża - tylko warstwa powyżej siatki może się oderwać po silnym pociągnięciu.

Wynik	Ocena
Siatka zbrojeniowa się porusza, ale dolna warstwa Cemfillite pozostaje całkowicie przyczepna	✓ Dobra przyczepność do podłoża
Dolna warstwa Cemfillite częściowo się odrywa lub pęka wokół siatki	⚠ Możliwa niewystarczająca przyczepność - wymaga dalszego zbadania
Siatka zbrojeniowa z Cemfillite i podkonstrukcją odrywa się.	✗ Niewystarczająca przyczepność starej warstwy tynku lub wykończenia – niezatwierdzone

Uwagi

- Niniejszy test ma charakter orientacyjny i nie zastępuje normowanego testu przyczepności (np. ISO 4624).
- Bardzo przydatny jako szybka kontrola na budowie, np. przed wykończeniem lub w przypadku wątpliwości co do wilgotności/podłoża.
- Zaleca się przeprowadzenie testu w kilku miejscach (3–5 razy w różnych punktach).
- Wykończenie elewacji zawsze należy wykonywać zgodnie z wytycznymi TBA dotyczącymi elewacji zewnętrznych.

Wszelkie porady, zalecenia, dane liczbowe i przepisy dotyczące bezpieczeństwa są oparte na starannej analizie i naszym aktualnym doświadczeniu i mają charakter niewiążący. Pomimo największej staranności przy opracowywaniu dokumentacji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości, błędy lub literówki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w produkcie, gdy uznamy to za konieczne. Ponieważ projekt, jakość podłoża oraz warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za wykonane prace na podstawie niniejszej dokumentacji. Zalecamy więc przeprowadzanie prób praktycznych na miejscu. Na wszystkie nasze sprzedaże i dostawy mają zastosowanie nasze ogólne warunki handlowe..