


Cemfillite Dış Cephe Yapışma Testi

CALMIX® CemFiLLite

Adım adım plan

1. Test yüzeyinin uygulanması (1 x 1 metre)

- Dış duvarın temsili bir parçasını seçin (kuru, temiz, yük taşıma kapasitesi olan).
- Cemfillite'yi işleme talimatlarına göre karıştırın. (astarı düşünün)
- Yaklaşık 1 x 1 metrelik bir yüzeye yaklaşık 5 ila 10 mm kalınlığında bir Cemfillite tabakası uygulayın.
- Takviye ağını Cemfillit'te ıslak üzerine ıslak olarak işleyin. Ağın tamamen gömülü olduğundan emin olun ve daha sonra çekebileceğiniz dışarıda kalan bir parça olduğundan emin olun.
- Yüzeyi pürüzsüz hale getirin ve düzleştirin.



2. Kürleme

- Uygulanan test yüzeyinin normal koşullar altında (>5 ° C, - kuru hava) en az 24 saat kürlenmesine izin verin.
- Katmanın eşit şekilde kurduğunu ve alt tabakaya sıkıca yapışıp yapışmadığını kontrol edin.

3. Manuel yapışma kontrolü

- İnşaat demiri ağının çıkıntılı parçasını iş eldivenleriyle sıkıca kavrayın.
- Sabit kuvvetle duvardan çekin.
- Cemfillitin alt tabakaya yeterince tutunup bağlanmadığını kontrol edin, sadece takviyenin üzerindeki tabaka kuvvetlice çekildiğinde çözülebilir.

Sonuç	Değerlendirme
İnşaat demiri ağı hareket eder, ancak altlık Cemfillite tamamen yapışık kalır	✓ Alt tabakaya iyi yapışma
Cemfillite altlık kısmen gevşer veya ağın etrafında kırılır	⚠ Olası yetersiz yapışma – daha fazla araştırma yapılması gerekir.
Cemfillit ile donatı filesi ve alt yapısı gevşemektedir.	✗ Eski sıva tabakasının veya kaplamanın yetersiz yapışması – reddetme

Yorumlar

- Bu test gösterge niteliğindedir, standartlaştırılmış bir çekme testinin (ISO 4624 gibi) yerine geçmez.
- Yapıyı hızlı bir şekilde kontrol etmek için çok uygundur, örneğin bitirmeden önce veya nem/yüzey hakkında şüphe duyduktan sonra.
- Tercihen testi birkaç yerde yapın (3-5 kez yayılmış).
- Cephe kaplamasını her zaman TBA'nın dış cephe yönergelerine göre gerçekleştirin.

Sağlanan tüm tavsiyeler, tavsiyeler, rakamlar ve güvenlik düzenlemeleri, dikkatli araştırmalara ve deneyimlerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır ve bağlayıcı değildir. Belgeler büyük bir özenle derlenmiş olsa da, yanlışlıklar, hatalar, tipografik veya baskı hataları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Gerekli gördüğümüzde ilgili ürünü değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Tasarım, alt tabakanın kalitesi ve işleme sırasındaki koşullar değerlendirmemizin ötesinde olduğundan, bu belgelere dayalı olarak yürütülen çalışmalar için hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Bu nedenle, sahada pratik testler yapmanızı tavsiye ederiz. Hüküm ve koşullarımız tüm satış ve teslimatlarımız için geçerlidir.

Tri-al Afbouw Bv | İletişim 21 | 3641 SG | Mijdrecht | www.tri-al.nl Tel: 0297 283 755 | Faks: 0297 289 350 | info@tri-al.nl

Tri-al
Afbouwmaterialen