

Calmix® Cemfillite

Wielofunkcyjna masa renowacyjna

Do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian oraz sufitów, przygotowanych pod płytki i inne okładziny.

- ✓ Wypełnianie i wygładzanie
- ✓ Do zastosowań wewn. i zewn., ściany/sufity/podłogi
- ✓ Zaprawa cementowa
- ✓ Grubość warstwy do 80 mm
- ✓ Lekka
- ✓ Nie spływa
- ✓ Wysoka zdolność wypełniania
- ✓ Niskie naprężenia, możliwość nakładania grubych i cienkich warstw
- ✓ Skurcz kompensowany
- ✓ Szybkie wiązanie
- ✓ Łatwy w obróbce

Charakterystyka:

Calmix Cemfillite to lekka cementowa zaprawa naprawcza i wyrównująca. Doskonale nadaje się do wyrównywania i wygładzania ścian oraz sufitów. Produkt jest łatwy w aplikacji zarówno w cienkich, jak i grubych warstwach, a dzięki bardzo dobrej przyczepności umożliwia wypełnianie głębokich ubytków, pęknięć i szczelin za jednym razem.

Dzięki lekkiej strukturze zaprawa jest wygodna w nakładaniu i łatwa do wygładzenia.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i wolne od tłuszczu. Powierzchnie gipsowe lub chłonne należy zawsze zagruntować preparatem Calstar Multiprim lub UltraPrim.

Przygotowanie produktu:

Calmix Cemfillite należy wymieszać z czystą wodą wodociągową w czystym pojemniku do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Do 6,0-6,5 litra wody wsypać 20 kg proszku i wymieszać mieszadłem do zapraw. Po około 3 minutach zaprawę ponownie energicznie wymieszać. Gotowa zaprawa może być nakładana bezpośrednio w wymaganej grubości warstwy. Po wymieszaniu produkt zachowuje właściwości robocze przez około 45 minut.

Wykończenie:

Płytki można układać po około 3 godzinach. Kamień naturalny należy nakładać po całkowitym wyschnięciu. Farby, tapety, tynki lub inne powłoki można stosować dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zaprawy.

Dane dotyczące bezpieczeństwa:

Produkt ma odczyn alkaliczny i może działać drażniaco na skórę oraz oczy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem.

Technical data:

Proporcje mieszania:	20 kg proszku na 6,0 - 6,5 l wody.
Czas obróbki:	ok. 45 minut
Temperatura aplikacji:	od +5 °C do +25 °C (podłoże i otoczenie)
Czas wiązania:	ok. 3 godziny
Trwałość:	Min. 6 miesięcy (suche, nieotwarte opakowanie)
Opakowanie:	worek plastikowy 20 kg
Gęstość nasypowa:	ok. 1,1 kg/l

Podane powyżej informacje opierają się na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu dotyczącym produktu. Nie stanowią jednak gwarancji uzyskania określonych rezultatów. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za dokładne przetestowanie produktu przed użyciem. Tri-al B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z (nieprawidłowego) stosowania produktów..